

SOPORSET PREPRINT

grafisches Papier / Laser / Preprint Papier



Hauptsorte: Laser / Preprint Papier, Preprint mit Laser- und Inkjet-Garantie, 1,33-fachem Volumen

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: maschinenglatt

Zertifizierung: FSC® C018175 Mix Credit, 70 % (ab Lager), EU-Ecolabel



Technische Richtlinien für SOPORSET PREPRINT:

Eigenschaft/Einheit	Zielwert	Standardwerte	Zielwert	Standardwerte	Zielwert	Standardwerte	Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	80,0	76,8 – 83,2	90,0	86,4 – 93,6	100	96,0 – 104	ISO 536
Dicke, µm	108	104 – 112	114	110 – 118	118	114 – 122	ISO 534
Steifigkeit längs, mN		≥ 100		≥ 150		≥ 160	ISO 2493-1
Steifigkeit quer, mN		≥ 35		≥ 45		≥ 50	ISO 2493-1
Reißfestigkeit, kN/m		≥ 5,0		≥ 5,0		≥ 7,0	ISO 1924-2
Glätte Bendtsen, ml/min	150	110 – 190	150	110 – 190	100	60 – 140	ISO 8791-2
Luftdurchlässigkeit, ml/min		≤ 1700		≤ 1500		≤ 1000	ISO 5636-3
Feuchtigkeit, %	5,0	4,7 – 5,7	5,0	4,7 – 5,7	5,2	4,7 – 5,7	ISO 287
Formation, #		≥ 30		≥ 30		≥ 40	Interne Methode
Weisse, CIE	169	166 – 172	169	166 – 172	169	166 – 172	ISO 11475
Weisse D65, %	112	109 – 115	112	109 – 115	112	109 – 115	ISO 2470-2
Opazität, %	95	≥ 93	96	≥ 94	97	≥ 95	ISO 2471

Eigenschaft/Einheit	Zielwert	Standardwerte		Zielwert	Standardwerte		Zielwert	Standardwerte	Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	120	116 – 124		135	128 – 142		160	152 – 168	ISO 536
Dicke, µm	125	121 – 129		140	132 – 148		170	162 – 179	ISO 534
Steifigkeit längs, mN		≥ 220							ISO 2493-1
Steifigkeit quer, mN		≥ 70							ISO 2493-1
Reißfestigkeit, kN/m		≥ 8,0							ISO 1924-2
Glätte Bendtsen, ml/min	50	≤ 90		50	≤ 90		50	≤ 90	ISO 8791-2
Luftdurchlässigkeit, ml/min		≤ 1000							ISO 5636-3
Feuchtigkeit, %	5,2	4,7 – 5,7		5,4	5,0 – 6,0		5,4	5,0 – 6,0	ISO 287
Formation, #		≥ 45							Interne Methode
Weisse, CIE	169	166 – 172		169	165 – 171		169	165 – 171	ISO 11475
Weisse D65, %	112	109 – 115		111	108 – 114		111	108 – 114	ISO 2470-2
Opazität, %	98	≥ 96			≥ 97			≥ 98	ISO 2471

Eigenschaft/Einheit	Zielwert	Standardwerte		Zielwert	Standardwerte		Zielwert	Standardwerte	Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	200	190 – 210		250	238 – 263		300	285 – 315	ISO 536
Dicke, µm	220	207 – 233		275	259 – 292		330	310 – 350	ISO 534
Glätte Bendtsen, ml/min	80	≤ 130		80	≤ 130		80	≤ 130	ISO 8791-2
Feuchtigkeit, %	6,0	5,0 – 6,5		6,0	5,0 – 6,5		6,0	5,0 – 6,5	ISO 287
Weisse, CIE	169	165 – 171		169	165 – 171		169	165 – 171	ISO 11475
Weisse D65, %	111	108 – 114		111	108 – 114		111	108 – 114	ISO 2470-2
Opazität, %		≥ 98			≥ 98			≥ 98	ISO 2471

Information zu Qualität und Umwelt:

- SOPORSET OFFSET wird aus elementar chlorfrei gebleichtem Zellstoff (ECF) hergestellt.
- SOPORSET OFFSET gilt als säurefrei, die Produktionsprozesse erfolgen in einem pH-neutralen, leicht alkalischen Bereich und entsprechen den Anforderungen der ISO 9706 „Information und Dokumentation – Papier für Schriftgut und Druckerzeugnisse – Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit.“
- Die Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement-Systeme sind zertifiziert nach den ISO-Normen: 9001, 14001 und OHSAS 18001.
- Der Hersteller ist Chain-of-Custody zertifiziert von:
 BM TRADA Certification Ltd, in Übereinstimmung mit FSC-STD-40-004 (Version 2.1) EN und FSC-STD-50-001 (Version 1.2) EN (TT-COC-004232).

 BM TRADA Certification Ltd, in Übereinstimmung mit PEFC ST 2002:2010 (BMT-PEFC-1179).