

VORSATZPAPIER

grafisches Papier / Spezialpapiere



Hauptsorte: h'frei, matt, Naturpapier in weiß, chamois und gelblich-weiß

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: gerippt

Zertifizierung: FSC® C018175 Mix Credit, 70 % (ab Lager)



Technische Richtlinien für VORSATZPAPIER:

Eigenschaft/Einheit		Toleranz	Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	100		DIN EN ISO 536
Dicke, µm	170	± 2 µm	DIN EN ISO 534
Luftdurchlässigkeit, ml/min	3000	max.	Bendtsen / DIN 53 120
Opazität, %	93	± 1 %	DIN 53 146
Farbort L*	92,3	± 0,3	DIN EN ISO 11664-4
Farbort a*	0,75	± 0,3	DIN EN ISO 11664-4
Farbort b*	11,14	± 0,3	DIN EN ISO 11664-4
Helligkeit, %	68		ISO 2470 / D65
CIE, Weiße, %	29,55		DIN 53124